
PEROXAN BD-Paste 50 SI

Diacylperoxid / Vernetzung

Beschreibung

Di-(2,4-dichlorobenzoyl)-peroxid
50%, Paste in Silikonöl

PEROXAN BD-Paste 50 SI wird zur Vernetzung von Silikonkautschuk verwendet.



Molmasse (aktive Substanz):	**380**
CAS-Nr. (aktive Substanz):	**133-14-2**

Technische Daten

Aussehen:	**weiße Paste**
Peroxidgehalt:	**ca. 50%**
Aktivsauerstoffgehalt:	**ca. 2.11%**
Dichte bei 20°C:	**1.2 g/cm³**

Halbwertszeit

in einem EPDM-Compound:

$t_{½}$	10h	1h	0,1h
bei	**47°C**	**65°C**	**80°C**

Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):	**30°C**
Minimale Lagertemperatur (Ts min):	**5°C**
Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:	**6 Monate**

Mögliche Gefahren

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

Sicherheitsrelevante Daten

SADT: 60°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Germany

Telefon: +49 (0)2871 / 99 02-0
Telefax: +49 (0)2871 / 99 02-50
www.pergan.com

PEROXAN BD-Paste 50 SI

Diacylperoxid / Vernetzung

Anwendung	PEROXAN BD-Paste 50 SI wird empfohlen für die Vernetzung von Silikonkautschuk. Mit PEROXAN BD-Paste 50 SI können Silikonkautschuk-Compounds ohne externen Druck vernetzt werden (Heißluft und/oder IR Vulkanisation). PEROXAN BD-Paste kann leicht mit einem Zweiwalzenkalander in das Silikonkautschuk-Compound eingearbeitet werden. Dosierung (Silikonkautschuk) 1,1 bis 2,3 phr Verarbeitungstemperatur (t2): 75°C Vernetzungstemperatur (t90): 90°C Unter der Verarbeitungstemperatur t2 ist die Temperatur zu verstehen, bei der die Verarbeitungszeit noch mindestens 20 Minuten beträgt. Die Vernetzungstemperatur t90 definiert sich als die Temperatur, bei der eine 90%ige Vernetzung des Compound innerhalb von 12 Minuten erreicht wird.
Verpackung	**20kg Eimer**
Hauptzerfallsprodukte	**1,3-Dichlorobenzen, 2,4-Dichlorobenzoesäure, Kohlendioxid, Spuren von 2,2',4,4' tetrachlorobiphenyl**
Sicherheit und Handhabung	Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN BD-Paste 50 SI finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter **www.pergan.com** als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.

Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Germany

Telefon: +49 (0)2871 / 99 02-0
Telefax: +49 (0)2871 / 99 02-50
www.pergan.com