


PEROXAN BIB-40 P

Dialkylperoxid / Härtung

Beschreibung

Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen
40%, Pulver mit Kreide

PEROXAN BIB-40 P wird zur Härtung von ungesättigten Polyesterharzen verwendet.



Molmasse (aktive Substanz):

338.5

CAS-Nr. (aktive Substanz):

25155-25-3

Technische Daten

Aussehen:

weißes Pulver

Peroxidgehalt:

ca. 40%

Aktivsauerstoffgehalt:

ca. 3.78%

Schüttdichte bei 20°C:

480 kg/m³

Löslichkeit

Unlöslich in Wasser, löslich in aromatischen und aliphatischen Verdünnern, Ketonen

Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):

30°C

Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:

6 Monate

Mögliche Gefahren

Verpackung sicher verschlossen an einem gut belüfteten Ort bei angegebener Lagertemperatur aufbewahren. Von Reduktionsmitteln fernhalten wie z. B. Aminen, Säuren, Laugen oder Schwermetallverbindungen wie Beschleunigern, Sikkativen oder Metallseifen. Nie im Lagerraum auswiegen.

Oxidationsmittel. Heftige Zersetzungsreaktion unter Einfluss von Wärme oder bei Kontakt mit Reduktionsmitteln. Nie mit Beschleunigern mischen.

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

Sicherheitsrelevante Daten

Flammpunkt:

>SADT°C

SADT:

80°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

PEROXAN BIB-40 P

Dialkylperoxid / Härtung

Anwendung

PEROXAN BIB-40 P wird für die Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei erhöhten Temperaturen verwendet.

PEROXAN BIB-40 P wird bevorzugt zur Härtung von UP-Harzen im Heizpressverfahren im Temperaturbereich zwischen 130° bis 170°C verwendet. Es ist besonders geeignet für GMC; als Feststoff sichert es eine gute Homogenität im Compound.

Die Stabilität von Dialkylperoxid im UP-Harz wird durch die Präsenz von Metallbeschleunigern, Pigmenten und Füllstoffen kaum beeinflusst.

Abhängig von den Arbeitsbedingungen werden die folgenden Peroxiddosierungen empfohlen:

PEROXAN BIB-40 P: 2,0 bis 4,0 Gew. % bezogen auf 100% Harz

Verpackung

20kg Karton

Hauptzerfallsprodukte

Aceton, Acetyl-2-hydroxyisopropylbenzen, Di(2-hydroxyisopropyl)benzen, Diacetylbenzen, Methan, tert-Butanol

Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN BIB-40 P finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.pergan.com als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im Voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.