PEROXAN DC-40 PE-G

Dialkylperoxid / Vernetzung

Beschreibung

Dicumylperoxid
40%, Granulat mit Polyethylen

PEROXAN DC-40 PE-G wird verwendet für die Vernetzung von Polyethylen.



Molmasse (aktive Substanz):	**270.4**
CAS-Nr. (aktive Substanz):	**80-43-3**

Technische Daten

Aussehen:	**weißes Granulat**
Peroxidgehalt:	**ca. 40%**
Aktivsauerstoffgehalt:	**ca. 2.37%**
Schüttdichte bei 20°C:	**360 kg/m³**

Halbwertszeit

in einem EPDM-Compound:

$t_{½}$	10h	1h	0,1h
bei	**112°C**	**138°C**	**162°C**

Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):	**30°C**
Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:	**6 Monate**

Mögliche Gefahren

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

Sicherheitsrelevante Daten

SADT: 80°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

PEROXAN DC-40 PE-G

Dialkylperoxid / Vernetzung

Anwendung	PEROXAN DC-40 PE-G wird empfohlen zur Vernetzung von LDPE. LDPE-Compounds, die PEROXAN DC-40 PE-G enthalten, vereinen Prozesssicherheit mit guter Vernetzungsgeschwindigkeit. Verarbeitungstemperatur (t2): 130°C Vernetzungstemperatur (t90): 170°C Unter der Verarbeitungstemperatur t2 ist die Temperatur zu verstehen, bei der die Verarbeitungszeit noch mindestens 20 Minuten beträgt. Die Vernetzungstemperatur t90 definiert sich als die Temperatur, bei der eine 90%ige Vernetzung des Compound innerhalb von 12 Minuten erreicht wird.
Verpackung	**20kg Karton**
Hauptzerfallsprodukte	**2-Phenylpropanol-2, Acetophenon, , Alpha-Methylstyren, Methan**
Sicherheit und Handhabung	Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN DC-40 PE-G finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter **www.pergan.com** als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.

Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Germany

Telefon: +49 (0)2871 / 99 02-0
Telefax: +49 (0)2871 / 99 02-50
www.pergan.com