


PEROXAN HX

Dialkylperoxid / Vernetzung

Beschreibung 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan
92%, Flüssigkeit

PEROXAN HX wird zur Vernetzung von Natur- und Synthetikgummi wie auch für Polyolefine verwendet.



Molmasse (aktive Substanz): **290**
CAS-Nr. (aktive Substanz): **78-63-7**

Technische Daten
Aussehen: **klare Flüssigkeit**
Peroxidgehalt: **min. 92%**
Aktivsauerstoffgehalt: **min. 10.14%**
Dichte bei 20°C: **0.87 g/cm³**

Halbwertszeit in einem EPDM-Compound:

t _{1/2}	10h	1h	1min
bei	118°C	147°C	171°C

Löslichkeit nicht bestimmt

Lagerung
Maximale Lagertemperatur (Ts max): **40°C**
Minimale Lagertemperatur (Ts min): **10°C** um Gefrieren zu verhindern
Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung: **6 Monate**

Mögliche Gefahren
Verpackung sicher verschlossen an einem gut belüfteten Ort bei angegebener Lagertemperatur aufbewahren. Von Reduktionsmitteln fernhalten wie z. B. Aminen, Säuren, Laugen oder Schwermetallverbindungen wie Beschleunigern, Sikkativen oder Metallseifen. Nie im Lagerraum auswiegen.
Oxidationsmittel. Heftige Zersetzungsreaktion unter Einfluss von Wärme oder bei Kontakt mit Reduktionsmitteln. Nie mit Beschleunigern mischen.
Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

Sicherheitsrelevante Daten SADT: **80°C**

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

PEROXAN HX

Dialkylperoxid / Vernetzung

Anwendung

PEROXAN HX wird empfohlen zur Vernetzung von NBR, SBR, EP(D)M, LDPE und EVA. Kautschuk-Compounds, die PEROXAN HX enthalten, sind sehr scorhsicher.

Verarbeitungstemperatur (t₂): 135°C

Vernetzungstemperatur (t₉₀): 175°C

Unter der Verarbeitungstemperatur t₂ ist die Temperatur zu verstehen, bei der die Verarbeitungszeit noch mindestens 20 Minuten beträgt. Die Vernetzungstemperatur t₉₀ definiert sich als die Temperatur, bei der eine 90%ige Vernetzung des Compound innerhalb von 12 Minuten erreicht wird.

Verpackung

25kg Kanister

Hauptzerfallsprodukte

Aceton, Ethan, Methan, tert Amyl-Alkohol, tert-Butanol

Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN HX finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.pergan.com als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.