


# PEROXAN PND-25

## Peroxyester / Polymerisation

### Beschreibung

tert-Butyl peroxyneodecanoat  
25%, Lösung in geruchslosem Testbenzin

PEROXAN PND-25 wird für die (Co)Polymerisation von Ethylen verwendet.



Molmasse (aktive Substanz):

**244.4**

CAS-Nr. (aktive Substanz):

**26748-41-4**

### Technische Daten

Aussehen:

**klare Flüssigkeit**

Peroxidgehalt:

**ca. 25%**

Aktivsauerstoffgehalt:

**ca. 1.64%**

### Halbwertszeit

in Chlorbenzol:

t <sub>1/2</sub>	10h	1h	1min
bei	<b>46°C</b>	<b>64°C</b>	<b>101°C</b>

### Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):

**-10°C**

Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:

**3 Monate**

### Mögliche Gefahren

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen. Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

### Sicherheitsrelevante Daten

SADT:	20°C	SADT im IBC:	15°C
Notfalltemperatur:	10°C	Notfalltemperatur im IBC:	5°C
Kontrolltemperatur:	0°C	Kontrolltemperatur im IBC:	-5°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

Die Notfalltemperatur ist von der SADT abgeleitet. Es ist die Temperatur, bei deren Erreichen Notfallmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Kontrolltemperatur ist die maximale Temperatur, bei der das Produkt sicher transportiert werden kann.

# PEROXAN PND-25

## Peroxyester / Polymerisation

---

<b>Anwendung</b>	<p>Polymerisation von Ethylen: PEROXAN PND-25 wird für die Hochdruck-Polymerisation von Ethylen sowohl im Autoklav- als auch im Rohrverfahren verwendet. PEROXAN PND-25 wird häufig mit anderen Peroxiden variierender Aktivität kombiniert.</p> <p>Temperaturbereich: 130 to 190°C Starttemperatur bei 2300 bar: 147°C</p>
<b>Verpackung</b>	<p><b>25kg Kanister</b> <b>900kg IBC</b></p> <p>Lieferungen von PEROXAN PND-25 in einem 1,25m<sup>3</sup> Edelstahl-IBC sind in vielen Ländern möglich.</p>
<b>Hauptzerfallsprodukte</b>	<p><b>Isomere von Neononan, Kohlendioxid, tert-Butanol</b></p>
<b>Sicherheit und Handhabung</b>	<p>Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN PND-25 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <a href="http://www.pergan.com">www.pergan.com</a> als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.</p>

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.